

➤ По результатам испытаний ЛС на износ можно рекомендовать применение ЛС (СЧ + CuS) + Al при удельных нагрузках 15 и 20 МПа, а ЛС (СЧ + CuS) + Cr и (СЧ + CuS) + Ti при удельных нагрузках до 10 МПа.

➤ Интенсивность изнашивания ЛС и контртела определяется поверхностной пленкой, сформировавшейся в результате массопереноса на поверхность контртела в процессе трения. Эта пленка – тонкий слой вещества с наноструктурой после процесса приработки поверхностей трения взаимодействует с поверхностью трения ЛС. В зависимости от свойств этого слоя, прежде всего, его пластичности и адгезионной прочности и проявляются его положительные свойства как твердой смазки.

УДК 621.744

Т. В. Лысенко, К. А. Крейцер, В. Ю. Могетыч

Одесский национальный политехнический университет

СЕТОЧНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ МАГНИЕВОГО СПЛАВА ОТ ВОЗГОРАНИЯ

В настоящее время магниевые сплавы занимают лидирующую позицию среди новых высокоэффективных энергосберегающих технологий. Одним из сдерживающих факторов широкого внедрения является защита от возгорания при плавке магниевых сплавов. В настоящее время находит еще широкое применение, для защиты от возгорания, флюсовая плавка. Флюсы надежно защищают металл, однако, в результате термической диссоциации составляющих флюса и протекающих реакций с кислородом и влагой воздуха, образуются и выделяются в атмосферу цеха хлор, фтор, хлористый и фтористый водород.

Перспективным технологическим процессом, способным устранить большинство выше перечисленных отрицательных факторов, является приготовление магниевых сплавов без флюса в защитной газовой среде.

Новая технология бесфлюсовой плавки магниевых сплавов основана на применении газовой защиты, которая позволяет изолировать сплав от контакта с воздухом лучше, чем флюсовое покрытие. Газовая среда способна выполнять свою защитную функцию в том случае, если она, химически взаимодействует с жидким магниевым сплавом, образует тонкую плотную пленку.

С целью повышения эффективности при защите магниевых сплавов от возгорания рассматривается возможность использования эффекта поверхностного натяжения при бесфлюсовой защите.

В настоящей работе выполнялись исследования по реализации предложения академика Г.П. Борисова о возможности защиты магниевого сплава от возгорания с помощью наложения на поверхность расплава сетки, которая разбивает поверхность расплава на ограниченные участки небольшой площади.

Разбив рабочую поверхность на n-участков ограниченной площади с помощью сетки можно удержать защитную оксидную пленку на поверхности металла, тем самым препятствуя возгоранию магния.

В работе поставлена и решена следующая задача: для заданной площади поверхности расплава определить основной параметр сетки – размер ячейки, который обеспечит защиту поверхности расплава от возгорания. С целью более полного исследования данного вопроса был выполнен эксперимент.

Работа проводилась на сплаве МЛ5. Варьирование величиной размера ячейки в эксперименте принято от минимального размера 1×1мм через каждые 0,5мм. Сетка квадратного размера 150×150мм, изготовлена из проволоки диаметром 1мм², материал – сталь низкоуглеродистая СТ3. Для исследования была принята температура для сплава МЛ5 660-820 °С. Для каждого значения размера решетки и температуры фиксировалось состояние защиты от возгорания. Матрица результатов эксперимента представлена в Таблице 1. Знак «+» или «-» в матрице обозначают отсутствие или появление возгорания магния.

Таблица 1

	Размер решетки мм	1,0×1,0	1,5×1,5	2,0×2,0	2,5×2,5	3,0×3,0
Температура, °С						
820		+	+	+	+	-
780		+	+	+	+	-
750		+	+	+	+	+
710		+	+	+	+	+
660		+	+	+	+	+

Полученные результаты позволили провести анализ области использования данного метода.

Предложенный сеточный метод защиты от возгорания может быть эффективно использован совместно с бесфлюсовой защитой с целью резкого снижения расхода защитных газов при литье магниевых сплавов.

Список литературы

1. Чурсин В. М. Технология цветного литья. / - М.: Машиностроение, 2001. - 250 с.
2. Лисенко Т.В. Преимущества производства оливок из магниевых сплавов [Текст] / Т.В. Лисенко, К.О. Крейцер. Міжнародна спеціалізована виставка-конференція, доповідь. – 2010.
3. Мухина И. Ю. Основы бесфлюсовой плавки магниевых сплавов. // - М.: ГНТП, 1992. - 98 с.

УДК 621.744

Т.В. Лысенко, О.И. Шинский, Л.И. Солоненко, К. В. Волянская
Одесский национальный политехнический университет, Одесса

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАМОРОЖИВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ

В современном литейном производстве известно более ста различных способов литья. Учеными-литейщиками обстоятельно изучены современные процессы формообразования, разработаны рекомендации по рациональной реализации технологических процессов. Однако, улучшение экологии производства и уменьшение стоимости процесса литья является весьма актуальным. Удачное сочетание низкой стоимости формообразования и экологической чистоты производства наблюдается при литье в низкотемпературные формы (НТФ).

В настоящей работе приведено оригинальное решение проблемы по замораживанию литейных форм. Многочисленные литературные источники, а также патентный фонд, посвященные изучаемому вопросу, свидетельствуют о важном значении этой проблемы для металлургической и машиностроительной промышленности. В подавляющем большинстве публикаций, авторских свидетельств и патентов отечественных и зарубежных авторов проблема замораживания литейных форм решается однообразно, то есть с помощью эпизодических источников