

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР

Кричковская Л.В., Дубонос В.Л.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков*

Многослойные структуры, содержащие пленку титаната стронция, синтезированную на поверхности диэлектриков (Al_2O_3 , LaAlO_3 , NbGaO_3) различными методами, интересны для практических приложений в электронике. При обзоре публикаций обращает на себя внимание, что измеренные при комнатной температуре значения эффективной проницаемости (ϵ_{ef}) пленок SrTiO_3 с кристаллической решеткой, например типа перовскита, лежат в широком диапазоне от $\epsilon_{\text{ef}} = 90$ до $\epsilon_{\text{ef}} = 500$. Для сравнения, измеренные значения диэлектрической проницаемости свободных монокристаллов SrTiO_3 при $T = 300$ К принадлежат более узкому (340—360) числовому интервалу.

Информацию об эффективной диэлектрической проницаемости пленок STO получают из измерений емкости конденсатора, в котором межэлектродное пространство содержит сегнетоэлектрическую пленку. Сопоставим экспериментальные данные о температурном поведении емкости конденсаторов на пленке STO, синтезированной разными технологическими методами и имеющих кристаллическую структуру перовскита. Сходство диэлектрических свойств объемных и пленочных образцов STO прослеживается, если использовать истинную характеристику вещества - диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрика (ϵ) внутри кристаллита, из массива которых образована пленка. Пленка STO толщиной $h = 0.8$ мкм получена методом ВЧ магнетронного распыления керамической мишени SrTiO_3 на поверхность пластины из ориентированного (r-срез) полудрагоценного металла, покрытую слоем платины. Она обладала мелкозернистой структурой с преимущественной ориентацией (100) кристаллитов относительно поверхности подложки. Конденсаторы имели одинаковый зазор между медными электродами ($S = 30$ мкм); зазор между платиновыми слоями составлял либо $s=0$ либо $s=4$ мкм. Емкость планарных конденсаторов измерена на частоте 1 МГц четырех зондовым методом (измеритель E7-12). Температурное поведение емкости конденсаторных структур на основе пленки STO принципиально отличается от расчетной зависимости, полученной с использованием данных для монокристалла. Возможной причиной отличия может быть поликристалличность структуры пленок и наличие в них ростовых и термических деформаций.