

ВПЛИВ РЕЖИМУ ФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ПЛІВОК ПОРУВАТОГО ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ

Сьомкіна О.В., Байрачний Б.І.

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків*

Вдосконалення та мініатюризація електронної техніки потребує більш глибокого вивчення характеристик наноструктурованих тонкоплівкових оксидних структур, що в ній застосовуються. Особливе місце займають плівки поруватого оксиду алюмінію (ПОА), які отримують анодуванням в електролітах, що помірно розчинюють оксидний шар. При дотриманні певних умов синтезу ПОА являє собою гексагональні комірки з центральною порою, яка розташована перпендикулярно підкладці [1]. Діаметр пор варіюється в межах від 10 до 100 нм. Впорядковане формування коміркової структури визначається співвідношенням швидкостей зростання плівки та її розчинення.

Анодне оксидування алюмінієвої фольги чистотою 99,97 і товщиною 0,15 мм здійснювали в розчинах 1М сульфатної та 0,5М оксалатної кислот. Для запобігання локальних дефектів плівки завдяки перегріву, синтез ПОА проводили у термостатичних умовах: 10 °С для H₂SO₄ та 18 °С для (COOH)₂.

Згідно моделі механічної напруги збільшення об'єму при формуванні оксиду призводить до стискання на межі оксид – метал, що сприяє зростанню пор у вертикальному напрямку. Механічні напруги, які з'являються в плівці, можливо охарактеризувати коефіцієнтом

$$\xi = V_{\text{Al}_2\text{O}_3} / V_{\text{Al}},$$

який являє собою співвідношення об'єму сформованої плівки до об'єму вихідного металу. Для створення впорядкованого масиву необхідно підібрати умови, що відповідають співвідношенню $1,2 < \xi < 1,4$ [2].

При проведенні синтезу поруватого Al₂O₃ в вольтстатичних умовах встановили, що коефіцієнт об'ємного зростання в обох електролітах лінійно залежить від напруги анодування. В сульфатній кислоті в діапазоні напруг від 10 до 30 В залежність характеризується сумарним рівнянням $\xi = 0,0174U + 0,7849$, а в оксалатній в діапазоні від 30 до 80 В рівнянням $\xi = 0,0057U + 0,9418$. На підставі проведених досліджень та даних скануючої електронної мікроскопії найбільш впорядкованими є плівки, сформовані при 25 В в розчині H₂SO₄ та (45 – 60) В в розчині (COOH)₂.

[1] Jessensky O. Self-organized formation of hexagonal pore arrays in anodic alumina / O. Jessensky, F. Müller, U. Gösele // Applied Physics Letters. – 1998. – V. 72, n. 10. – P. 1173–1175.

[2] Nielsch K. Self-ordering regimes of porous alumina: The 10% porosity rule / K. Nielsch, J. Choi, K. Schwirn, R.B. Wehrspohn, U. Gösele // Nano Letters. – 2002. – V. 2. – P. 677–680.