

Гнатенко, С.В. Гайдук, В.В. Наумик // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірник тез XIII Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 9 – 12 жовтня 2012 р. / відп. ред. В.В. Луньов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 106 – 107.

УДК 696.184

**Л. С. Молчанов<sup>1</sup>, Д. М. Гаркаленко<sup>2</sup>, Е. В. Синегин<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск

<sup>2</sup>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СОЮЗ ДОНБАССА, г. Днепродзержинск

## **ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕСИЛИКОНИЗАЦИИ ЧУГУНА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ**

На современном этапе отечественные металлургические предприятия испытывают острый дефицит в качественных шихтовых материалах, что связано с их высокой стоимостью и значительным дефицитом. Кроме того, особо усложняет данную ситуацию конъюнктура мирового рынка шихтовых материалов. Таким образом, на Украинских металлургических предприятиях вынуждены применять шихтовые материалы различного химического и фракционного состава, что приводит к резкому снижению технико-экономических показателей производственных процессов.

Наиболее значимо колебание качества шихтовых материалов сказывается при производстве чугуна приводя к колебанию его химического состава и температуры. Такое развитие событий приводит к значительному усложнению процесса выплавки стали за счет колебания содержания кремния в чугуне. Кроме того содержание кремния выше требуемой концентрации в чугуне вызывает значительное снижение выхода годного (вследствии увеличения количества шлака), увеличения длительности плавки (из-за необходимости промежуточного шлака), перерасход извести (необходимо поддерживать основность шлака на заданном уровне), а также увеличение количества додувок по сере и фосфору (в следствии нарушения шлакового режима плавки).

Наиболее эффективным приемом стабилизации химического состава чугуна перед производством является внепечная десиликонизация. Она осуществляется за счет введения в объем чугуна материалов содержащих кислород (твердые окислители – рудные материалы и окислительные газы). При этом проходящие окислительные процессы приводят к снижению содержания кремния в расплаве, а

ковшевой шлак с высоким содержание  $\text{SiO}_2$  извлекается из ковша на стадии скачивания непосредственно перед заливкой в конвертер.




УДК 696.184

Л. С. Молчанов, К. Г. Нізяєв, Б. М. Бойченко, О. М. Стоянов, Є. В. Синегін

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

## ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ЕКЗОТЕРМІЧНОЇ СУМІШІ ДЛЯ АЛЮМОТЕРМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ МАГНІЮ

Магній відноситься до лужно-земельних металів, які відрізняються високою спорідненістю до кисню, тому процеси його відновлення носять значний ендотермічний характер. Особливе значення для металургійного та ливарного виробництва мають процеси відновлення магнію з оксиду у об'ємі металевого розплаву, які можуть здійснюватися за рахунок процесів алюмотермічного відновлення. Відповідно до результатів попередніх досліджень, встановлено що процес алюмотермічного відновлення оксиду магнію у реальній металургійній системі (наявність металевої та шлакової фаз), з урахування утворення комплексних оксидних сполук, можуть бути описані наступними рівняннями реакцій хімічного перетворення:



Температурна залежність енергії Гіббса від температури для реакцій (1) – (4) представлена на рис. 1.




Рис. 1. G – T діаграма для реакцій алюмотермічного відновлення оксидів магнію: цифри біля кривих номери реакцій