

Орлова Д.С., Рогачова О.І., Україна, Харків

ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЕФІЦІЕНТА ТЕРМО-Е.Р.С. ТОНКИХ ПЛІВОК ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ВІСМУТ-СУРМА ВІД ТОВЩИНИ

Методом термічного випаровування у вакуумі сплаву $\text{Bi}_{91}\text{Sb}_9$ виготовлені тонкі плівки різної товщини ($d = 20 \div 300$ нм), на яких проведено вимірювання коефіцієнту термо-е.р.с. S при кімнатній температурі. Встановлено, що збільшення товщини плівок призводить до значного зростання S , що свідчить про прояв класичного розмірного ефекту. S масивного кристалу відповідає S плівки $d \sim 300$ нм.

Орлова Д.С., Рогачева Е.И., Украина, Харьков

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕРМО-Э.Д.С. ТОНКИХ ПЛЕНОК ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ВІСМУТ-СУРЬМА ОТ ТОЛЩИНЫ

Методом термического испарения в вакууме сплава $\text{Bi}_{91}\text{Sb}_9$ изготовлены тонкие пленки различной толщины ($d = 20 \div 300$ нм), на которых проведено измерение коэффициента термо-э.д.с. S при комнатной температуре. Установлено, что увеличение толщины пленок приводит к значительному возрастанию S , что свидетельствует о проявлении классического размерного эффекта. Наблюдается хорошее соответствие между значениями S массивного кристалла и пленки $d \sim 300$ нм.

Orlova D.S., Rogacheva E.I., Ukraine, Kharkov

THICKNESS DEPENDENCE OF THERMOPOWER OF THIN FILMS OF SOLID SOLUTION BISMUTH-ANTIMONY

Thin films of a various thickness ($d = 20 \div 300$ нм) were prepared by thermal evaporation in vacuum of the $\text{Bi}_{91}\text{Sb}_9$ alloy. Thermopower S of those films was measured at room temperature. It was established that increase in the film thickness led to significant increase in S value. Behavior of $S(d)$ is related to the classic size effect. The good correspondence between the S values of the bulk crystal and of the film with $d \sim 300$ nm was observed.