

НАНОПОРИСТАЯ АЛЮМООКСИДНАЯ КЕРАМИКА ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ

¹Сирота В.В., ²Геворкян Э.С., ¹Иванисенко В.В.

¹*Национальный исследовательский университет «БелГУ»,
г. Белгород*

²*Украинская государственная академия
железнодорожного транспорта, г. Харьков*

С применением техники РЭМ после предварительного отжига в течение одного часа при температуре 900°C исходного γ - Al_2O_3 порошка выявлено, что он состоит из частиц сферической формы со средним размером 10-50 нм. Удельная поверхность этого порошка составила 98,9173 м²/г (контроль по методу BET, анализатор TriStar 3020).

Предварительно отожженный порошок помещали в гибкую резиновую форму и уплотняли на вибростоле. Далее методом холодного изостатического прессования образцы компактировали при температуре 18°C, давлении от 5 до 50 МПа, после чего давление сбрасывали до атмосферного, образцы извлекали из резиновой формы и спекали в течение 2 часов в воздушной среде. Спеченные образцы механически шлифовали для придания им правильной формы.

Установлено, что оптимальное сочетание пористости и прочности получено для образцов, спеченных при температуре 1400°C, давлении прессования 8 МПа и времени выдержки 1 мин.

В результате исследования поверхности изломов продуктов спекания с помощью растровой электронной микроскопии установлено, что они имеют развитую систему каналообразующих пор в каркасе со сформировавшейся зеренной структурой и размером зерна в интервале от 100 до 600 нм.

Среднее значение пористости в оценке взвешиванием составило 60%. Пикнометрическая плотность (гелиевая пикнометрия) не менее 3,9 г/см³, что соответствует 97% относительно рентгеновской плотности α - Al_2O_3 . Таким образом, полученная пористость в экспериментальных образцах является проницаемой, а величина изолированной пористости не превышает 3%.

По результатам ртутной порозиметрии с нижним пределом измерения 360 нм (ртутный прибор AutoPore IV 9500) пористость составила 26,4%, а средний диаметр пор – 616,7 нм. Следовательно, не менее 50% пор имеют диаметр менее 360 нм, а средний диаметр пор значительно меньший установленного порозиметрией. Общая площадь поверхности пор в оценке по методу BET составила 1,68 м²/г.

Предел прочности образцов на сжатие по стандартной методике с испытанием на машине INSTRON 5882 составил 50 МПа.