ДОПОЛНЕННЫЕ КАРБИДОМ ВОЛЬФРАМА НАНОСТРУКТУРНЫЕ ТУГОПЛАВКИЕ КОМПОЗИТЫ С ОСНОВОЙ ИЗ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И ЦИРКОНИЯ

¹Геворкян Э.С., ¹Мельник О.М., ²Гуцаленко Ю.Г., ³Сирота В.В., ⁴Чишкала В.А.

¹Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г. Харьков ²Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков ³Национальный исследовательский университет «БелГУ», г. Белгород

 $^4 \! X$ арьковский национальный университет, г. Xарьков

порошок WC В разработке использовался плазмохимического производства фирмы Wolfram (Австрия) с размером зерна 40-70 нм. После смешивания порошков и прессования под давлением до 100 МПа образцы переменного спекали вакуумной печи c прямым пропусканием электрического тока промышленной частоты 50 Гц.

Спекание конкурентоспособных В инструментальных применениях тонкодисперсных Al_2O_3 -WC композитов высокоплотных проводили графитовых формах при температуре до 1600°C и давлении до 45 МПа ускоренным ступенчатым нагревом в сочетании с определенным ступенчатым же режимом прессования. Весь процесс нагрева занимает 8–10 мин. со средней скоростью подъема температуры 150-200 °С/мин. Твердость полученных образцов составила HRA 91...93, трещиностойкость $K_{1c} = 8-12 \text{ M}\Pi \text{a} \cdot \text{m}^{1/2}$. Как показали проведенные испытания режущих пластин из Al₂O₃-WC (50/50 мас.%), их применение, например, при точении закаленной стали ШХ15 обеспечивает 30% прироста эксплуатационного ресурса инструмента по традиционной практикой использования стандартных горячепрессованных пластин индукционного спекания ВОК 71 производства Светловодского завода твердых сплавов.

Исследования технологически аналогично полученных керамических структур ZrO_2 -Змас.% Y_2O_3 -WC с содержанием в них до 30 мас. % диоксида циркония, в исходной насыпке состоящего из частиц сферической формы со средней размерностью 21-28 нм, указывают на улучшение трещиностойкости и прочности по сравнению с монокарбидной альтернативой. Практическую значимость этой разработки определяет присутствие Украины вместе с Австралией, ЮАР и США среди мировых лидеров по объемам разработки и разведанных рудных месторождений магматического силиката $Zr(SiO_4)$, являющегося природным сырьевым источником циркония.