



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **64970** (13) **U**
 (51) МПК
 C03C 8/04 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
 ВЛАСНОСТІ
 УКРАЇНИ

ОПИС
ДО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
 відповідальність
 власника
 патенту

(54) ПРОЗОРА ПОЛИВА

1

2

(21) u201104752

(22) 18.04.2011

(24) 25.11.2011

(46) 25.11.2011, Бюл.№ 22, 2011 р.

(72) ЛІСАЧУК ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ТРУСОВА
 ЮЛІЯ ДМИТРІВНА, БІЛОСТОЦЬКА ЛЮБОВ ОЛЕ-
 КСАНДРІВНА, ПАВЛОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА,
 ПІТАК ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

(57) Прозора полива, що містить оксиди SiO₂,
 Al₂O₃, CaO, MgO, K₂O, B₂O₃, яка **відрізняється**
 тим, що вона додатково вміщує Na₂O, ZnO, BaO та

PbO при такому співвідношенні компонентів, мас.
 част. %:

SiO ₂	46,0 - 47,0
Al ₂ O ₃	10,40 - 11,40
CaO	3,60 - 4,50
MgO	1,30 - 2,20
Na ₂ O	3,0 - 3,80
K ₂ O	1,80 - 2,60
ZnO	13,50 - 14,30
B ₂ O ₃	9,0 - 9,80
BaO	3,80 - 4,40
PbO	3,50 - 4,10.

Корисна модель, що пропонується, належить до складів поливи в керамічній промисловості і може бути використана для одержання полив'яних лицевальних плиток на потоково-конвеєрних лініях швидкісного випалу.

Відомий склад поливи, що містить, мас. част. %: SiO₂ 45,0-48,0; Al₂O₃ 7,5-9,0; B₂O₃ 22,5-27,5; CaO 5,0-7,5; MgO 3,5-5,5; Na₂O 7,0-8,5; Li₂O 0,5-3,0. [1].

Недоліком цієї поливи є вміст кошовної дефіцитної сировини, а саме оксиду літію (0,5-3,0 %).

Найбільш близьким до складу, який заявляється, є такий, що містить, мас. част. %: SiO₂ 36,0-37,5; Al₂O₃ 5,90-7,95; CaO 4,50-5,20; MgO 3,1-6,0; B₂O₃ 34,95-37,0; K₂O 2,80-3,50; SrO 7,10-8,50. [2].

Недоліком цієї поливи-прототипу є високий вміст дефіцитного оксиду стронцію та знижені значення теплового коефіцієнту лінійного розширення поливи.

Задачею корисної моделі, що пропонується, є підвищення значень теплового коефіцієнту лінійного розширення поливи.

Технічний результат корисної моделі забезпечується тим, що на відміну від відомої поливи, яка містить в своєму хімічному складі оксиди SiO₂, Al₂O₃, CaO, MgO, K₂O, B₂O₃, полива, що пропонується додатково містить Na₂O, ZnO, BaO та PbO при такому співвідношенні компонентів, мас. част. %: SiO₂ 46,0-47,0; Al₂O₃ 10,40-11,40; CaO 3,60-4,50; MgO 1,30-2,20; Na₂O 3,0-3,80; K₂O 1,80-

2,60; ZnO 13,50-14,30; B₂O₃ 9,0-9,80; BaO 3,80-4,40; PbO 3,50-4,10. Наведені компоненти у такому співвідношенні, яке заявляється, для виготовлення поливи не використовувались, що свідчить про відповідність запропонованого рішення критерію "винахідницький рівень".

Позитивний ефект цього рішення пояснюється нижче. Завдяки додатковому вмісту оксидів Na₂O, BaO та PbO які, як відомо, активно впливають на посилення блиску скловидної поверхні, одночасно збільшують показники теплового коефіцієнту лінійного розширення у запропонованому складі поливи.

Приклад. Як похідна сировина використані такі матеріали: пісок кварцовий, каолін просянівський, крейда, оксид магнію технічний, сода, поташ, біліла цинкові, карбонат барію, борна кислота, свинцовий гльот. Температура варки фрити - 1350 °С.

Шихтовий (матеріальний) склад, який відповідає оптимальному хімічному складу поливи № 2 (див. Таблицю) у масових відсотках наведено нижче:

пісок кварцовий	28,39
каолін просянівський	22,91
крейда	6,05
оксид магнію технічний	1,60
сода	4,80
поташ	3,10
біліла цинкові	11,79
карбонат барію	4,31

(19) **UA** (11) **64970** (13) **U**

борна кислота	13,93
свинцовий гльот	3,12

Поливу готують мокрим помелом фрити до залишку на решітці 0056 0,1-0,5 %. Вологість шлікеру складає 34-36 %, щільність 1,68-1,70 г/см³. Плитки були покриті поливою методом наливання та пройшли випал на потоково-конвеєрній лінії у продовж 30 хвилин при температурі 1030 °С. Конкретні склади поливи та їх властивості наведено у таблиці.

Як витікає з таблиці, запропоновані склади поливи дозволять підвищити показники теплового коефіцієнту лінійного розширення (ТКЛР). Показники інших експлуатаційних властивостей покриття незначно відрізняються від аналогічних показників прототипу. В замежових складах поливи стається зрив досягаемого ефекту, а саме зменшуються показники ТКЛР

Таким чином, корисна модель, що пропонується, має низку переваг у порівнянні з відомими складами полив.

Таблиця

Хімічний склад та властивості прозорої поливи, яка заявляється

Оксиди	Масовий вміст оксидів, мас. част. %					
	прототип	замежовий	1	2	3	замежовий
SiO ₂	36,0-37,5	48,0	47,0	46,4	46,0	44,5
Al ₂ O ₃	5,90-7,95	9,4	10,4	11,0	11,4	12,9
CaO	4,50-5,20	4,8	4,5	3,9	3,6	3,2
MgO	3,10-6,0	1,0	1,3	1,9	2,2	2,6
Na ₂ O	-	4,2	3,8	3,3	3,0	2,8
K ₂ O	2,80-3,50	1,4	1,8	2,3	2,6	2,9
ZnO	-	15,0	14,3	14,0	13,5	12,9
B ₂ O ₃	34,95-37,0	8,3	9,0	9,3	9,8	10,3
BaO	-	5,0	4,4	4,0	3,8	3,5
PbO	-	2,9	3,5	3,9	4,1	4,4
SrO	7,10-8,50	-	-	-	-	-
Властивості:						
Температури варки фрити, °С	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Температура випалу, °С	940-960	1030	1030	1030	1030	1030
термостійкість, °С	275	250	250	275	275	250
мікротвердість, кг/мм ²	622-632	590	598	605	600	595
ТКЛР(20-400)·10 ⁻⁷ К ⁻¹	42,0-43,10	62,66	64,69	64,90	63,31	62,75
блиск, %	88-91	89	90	91	91	90
щільність, г/см	1,68-1,70	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
хімстійкість, %:						
-в 1н (3,66 % HCl)	99,89-99,92	99,89	99,92	99,93	99,93	99,91
- в 20,24 % HCl	99,87-99,92	99,88	99,90	99,92	99,91	99,89
-в N _n NaOH	97,89-98,10	99,89	98,92	98,93	98,92	99,90
-в H ₂ O	99,82-99,98	99,93	99,97	99,98	99,98	99,94
поверхневий натяг, 10 ⁻³ н/м	226,22-245,30	306,79	304,19	302,52	300,38	299,70